



ELASTOCEM

Guaina elastocementizia
bicomponente impermeabilizzante

LA PRIMA
malta cementizia
IN PASTA

CAMPI D'IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di terrazze, balconi, vasche per il contenimento dell'acqua, piscine, bagni e docce, prima dell'incollaggio di rivestimenti ceramici;
- Rasature elastiche ed impermeabili di superfici in calcestruzzo, massetti ed intonaci microfessurati;
- Rivestimenti impermeabili e protettivi di muri controterra;
- Rasature di superfici in calcestruzzo con sezioni sottili e dunque soggette a deformazione sotto carico (Strutture prefabbricate).
- Protezione a finire di superfici in calcestruzzo anche verticali (ponti, murature) contro l'azione di smog, anidride carbonica, cloruri ecc.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, puliti e privi di parti incoerenti in fase di distacco. Tracce di oli, disarmanti, ruggine ed, in genere, di tutte quelle sostanze che possono compromettere l'adesione della guaina, devono essere rimosse. Le parti che presentano forti variazioni di spessore vanno preventivamente livellate. Inumidire le superfici molto assorbenti evitando ristagni d'acqua e, nel caso di superfici friabili, applicare primer ELASTOFIX.

APPLICAZIONE DELLA MALTA

Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia.

Applicare la malta con spatola avendo cura di non superare lo spessore massimo di 2,0 mm. per ogni mano.

Si consiglia di inserire una rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente con maglia di 5,0 x 6,5 mm. max.

Il prodotto va applicato entro 50 - 60 minuti dalla miscelazione alla temperatura di 20,0° C.

Tra una mano e l'altra attendere almeno 5-6 ore sempre a 20,0° C.

Questi tempi sono stati calcolati a 20,0° C, possono essere ridotti o allungati dalle alte e basse temperature rispettivamente.

N.B.: Per ulteriori informazioni consultare il notiziario tecnico.

ELASTOCEM

Guaina elastocementizia
bicomponente impermeabilizzante





Ditan Color s.r.l. C.da Pantano 96010 PALAZZOLO A. (SR)
Tel. 0931.882299 - Fax 0931.883516
<http://www.ditancolor.it> E-mail: info@ditancolor.it